

ナノコートガード

◆ 塗装面や石材などの建物の美観維持に最適



ライムストーン(石灰岩)の美観維持・防食を目的としてのナノコートガードの塗布例。

石材の外観や色味を損なうことなく、コンクリート構造物と同様に長期間に渡って保護します。



石灰系塗壁材の美観維持を目的としてのナノコートガードの塗布例。石灰系塗壁独特のあたたかみのある風合と色調を長期間に渡って保護します。

Nano Coat Guard Technical Information

ナノコートガード技術情報

塗布基準

項目	内容
下地処理	素地表面の油分や汚れ、過剰な水などを除去。金属やガラス材は要養生
塗り回数	2回
希釈の有無	希釈不可
光沢の有無	外観の変化なし
塗布方法	刷毛(短毛)、ローラー、噴霧器(刷毛またはローラーの使用を推奨)
標準使用量	0.1~0.16 l / m ² (2回塗り合計)
塗布可能面積	6~10m ² / l

施工上の注意

施工前に必ず製品技術資料をご参照ください。

施工可能な環境温度は 6℃以上 45℃未満です。極度に低温 / 高温、高湿度の環境下での施工は避けてください。

乾燥時間は約 12 時間です(ただし状況による)。施工中または乾燥時間中に降雨・降雪が予想される場合の施工は控えてください。

塗布面の洗浄作業に酸性の洗浄剤をしようした場合には必ず中和処理を行ってください。

アルミ等の金属類やガラス材は事前に養生を行ってください。

塗布面に離剥材や他社製のフッ素樹脂コーティング材が付着している場合には噴霧器の使用を避け、必ず刷毛またはローラーをご使用ください。

材質により変色のおそれがあります。必ず試し塗りをしてからお使いください。

性状

項目	内容
主成分	含フッ素樹脂シリコーン蒸留液 (低芳香性)
容姿	1液性
荷姿	18 l、4 l
色相	無色透明

塗布可能な素地

塗装面、石材、漆喰

取扱上の注意

施工時は換気に十分に注意してください。

施工時には保護眼鏡や防護マスク、作業用手袋を着用してください。

火気および高温物質のある場所で使用したり保管しないでください。

使用後は蓋をしっかりと閉め、温度変化の少ない暗所で保管してください。

子供の手の届かない場所に保管してください。

皮膚等に付着した場合は、直ちに石鹸等を用いて洗い流してください。

* その他の詳細については安全データシート(MSDS)をご覧ください。

販売元

荻野化成株式会社

本 社	〒239-0835 横須賀市佐原4-9-2	TEL 046-834-1611 / FAX 046-836-4873
横 浜 支 店	〒234-0054 横浜市港南区港南台2-8-5	TEL 045-830-5871 / FAX 045-830-5872
青 葉 営 業 所	〒226-0022 横浜市緑区青砥294-1	TEL 045-937-5505 / FAX 045-937-1620
東 京 営 業 所	〒144-0046 大田区東六郷2-1-8	TEL 03-5480-1666 / FAX 03-5480-1676
URL: www.oginokasei.co.jp		